



ОГНЕСТОЙКИЕ ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Корфу-220 MR

99% ХЛОПОК / 1% АС

220 г/м² / САРЖА 3/1



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Название | Корфу-220 MR |
| Плотность | 220 ± 10 г/м ² |
| Состав | 99% Хлопок, 1% АС |
| Ширина | 152 ± 2 см |
| Переплетение | Саржа 3/1 |
| Отделка/Покрытие | Огнестойкая+МВО+КЦЗ |
| Использование | огнезащитная спецодежда |
| Рекомендации по уходу | |

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Огнестойкость | EN ISO 11612 A1 & A2, B1, C1, E3, F1 |
| Электростатические св-ва | EN 1149-5 (1149-3 method 2) |
| Электрическая дуга | EN 61482-1-2 Class 1 (4kA) |
| МВО+КЦЗ | EN 13034 |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|
| Разрывная нагрузка, Н | ISO 13934-1:1999 | 1100 N | 470 N |
| Раздирная нагрузка, Н | ISO 13937-2:2000 | 27 N | 25 N |
| Усадка (макс.) | ISO 5077-ISO 15797 | 3% | |
| Износостойкость | ISO 12947-2:1999 | 20 000 | |
| Устойчивость к образованию катышков | ISO 12945-2:2001 | 3-4 | |

УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА

| | | | Светлый | Средний | Темный | Спец. цвета |
|------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | | | Оранжевый, желтый, красный | Зеленый, Серый | Темно-синий, Василек | Черный |
| Устойчивость к стирке (60°C) | ISO 105-C06 | Изменение цвета | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | окрашивание полиэстера | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| | | окрашивание хлопка | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| Устойчивость к трению | ISO 105-X12 | в сухом состоянии | 4 | 4 | 4-5 | 4 |
| | | во влажном состоянии | 4 | 4 | 4-5 | 4 |
| Устойчивость окраски к свету | ISO 105-B02 | | 4 | 4 | 4 | 4 |