



ОГНЕСТОЙКИЕ ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Топгард-260

80% ХЛОПОК / 19% ПОЛИЭСТЕР / 1%АС

260 Г/М2 / САРЖА 3/1



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

		основа	уток
Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:1999	1600	650
Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-2:2000	40	30
Усадка (макс.)	ISO 5077	3%	
Износостойкость	ISO 12947-2:1999	—	
Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2001	—	

УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА

			Светлый	Средний	Темный	Спец.цвета
			Orange, Yellow	Green, Grey, Royal Box	Dark Navy, Navy, Royal Blue	Black
Устойчивость к стирке Method E2S (95°C)	ISO 105-C06	Изменение цвета	4-5	4-5	4-5	4
		окрашивание полиэстера	4-5	4-5	4-5	4
		окрашивание хлопка	4	4-5	4-5	4-5
Устойчивость к трению	ISO 105-X12	во влажном состоянии	4	4	4	4-5
		в сухом состоянии	4	4	4	4
Устойчивость к выцветанию	ISO 105-B02		4	4-5	4	4

Название	Топгард-260
Плотность	260 ± 5 г/м²
Состав	80% Хлопок, 19% Полиэстер, 1% АС
Ширина	150 ± 2 см
Переплетение	Саржа 3/1
Отделка/Покрытие	Огнезащитная + МВО
Использование	Зимняя спецодежда
Рекомендации по уходу	