




Название	Полиджордан-100
Плотность	100 ± 5 гр./м ²
Состав	100% Полиэстер
Ширина	150 ± 2,5 см
Переплетение	Полотняное 1/1
Отделка/Покрытие	ВО, ПУ
Использование	спецодежда куртки, брюки и рабочий комбинезон
Рекомендации по уходу	    

Физические свойства

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1300	800
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	40	40
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 30 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Окрашивание	ISO 105-C06:2010	3-4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4-5	
	Окрашивание		4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		3-4	
	в мокром состоянии		2-3	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

XM Textiles Asia

Office 2402-2403, 24-th Floor, Zhongyi International Business Building,
1833 Zhongshan North Road, Zip 200061, Shanghai, China
+86 (21) 5240-1156,

XM Textiles Казахстан

050016 Казахстан, Алматы, ул. Лобачевского д. 40.
Tel: +7-727-312-38-70; Mob: +7-777-127-85-75; +7-777-226-5-226
info@xmtextiles.com; www.xmtextiles.com