






Экостатика-240

60% ХЛОПОК / 38% ПОЛИЭСТЕР / 2% АНТИСТАТИК

235 г/м² / САРЖА 3/1



Название	Экостатика-240
Плотность	235 ± 5 г/м ²
Состав	60% Хлопок, 38% Полиэстер, 2%AS
Ширина	150 см
Переплетение	Саржа 3/1
Отделка/Покрытие	МВО
Использование	антистатическая одежда для чистых помещений
Рекомендации по уходу	    

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1900	830
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	39	31
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 20 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4-5	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Окрашивание	ISO 105-C06:2010	4-5	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4-5	
	Окрашивание		4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4-5	
	в мокром состоянии		3	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	4	

