

# Форма-200 Стрейч

65% ПОЛИЭСТЕР / 31% ВИСКОЗА / 4% СПАНДЕКС

200 г/м<sup>2</sup> / САРЖА 3/1



Название	Форма-200 Стрейч
Плотность	200 ± 5 г/м <sup>2</sup>
Состав	65% ПЭ / 31% Вискоза / 4% Спандекс
Ширина	150 см
Переплетение	Саржа 3/1
Отделка/Покрытие	—
Использование	легкая рабочая одежда
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку		
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1100	310		
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	25	21		
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%		
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 20 000			
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4			
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010	4-5			
		Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5		
		Окрашивание	ISO 105-C06:2010		4-5	
		7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
		Изменение цвета			4-5	
		Окрашивание			4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001				
		в сухом состоянии			4-5	
		в мокром состоянии			4	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013			4	

